

Cambia il nome, ma non il nastro.

Guida alla scelta.

Formato (mm x m)	Cod. Video
18 x 50	92818
24 x 50	92827
30 x 50	85766
36 x 50	92828
48 x 50	92831



Scotch® 2120E

Nastro per mascherature a temperatura ambiente.

Adesivo	Supporto	Spessore	Adesione	Carico di rottura	Resistenza a temperatura	Ideale per
Gomma resina reticolata	Carta crespata	0,120 mm	2,50 N/cm	32,00 N/cm	Ambiente	Mascherature a temperatura ambiente nei settori del fai da te, edilizia e per tinteggiature e verniciature generiche.

Formato (mm x m)	Cod. Video
18 x 50	92362
24 x 50	92431
30 x 50	92461
36 x 50	4954
48 x 50	92470
72 x 50	92716



Scotch® 101E Ex 2214

Nastro per mascherature con temperature fino a 60°C per un'ora.

Adesivo	Supporto	Spessore	Adesione	Carico di rottura	Resistenza a temperatura	Ideale per
Gomma resina reticolata	Carta crespata	0,125 mm	2,80 N/cm	31,20 N/cm	60 °C / 1 h	Mascheratura nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e verniciature, anche con essiccazione a forno.

Formato (mm x m)	Cod. Video
18 x 50	92735
24 x 50	92776
30 x 50	94727
36 x 50	92789
48 x 50	92799
72 x 50	92811



Scotch® 201E Ex 2321

Nastro per mascherature con temperature fino a 80°C per un'ora.

Adesivo	Supporto	Spessore	Adesione	Carico di rottura	Resistenza a temperatura	Ideale per
Gomma resina reticolata	Carta crespata	0,135 mm	3,20 N/cm	32,80 N/cm	80 °C / 1 h	Applicazione nei settori industriali, edilizia e nel campo delle tinteggiature e vernici a forno e IR (raggi infrarossi).

Formato (mm x m)	Cod. Video
18 x 50	65314
24 x 50	65318
36 x 50	65470
48 x 50	65486
72 x 50	TBD



Scotch® 301E Ex 2364

Nastro per mascherature con temperature fino a 100°C per un'ora.

Adesivo	Supporto	Spessore	Adesione	Carico di rottura	Resistenza a temperatura	Ideale per
Gomma resina reticolata	Carta crespata	0,150 mm	3,60 N/cm	38,00 N/cm	100 °C / 1 h	Mascheratura e verniciatura con asciugatura ad aria e cicli a forno; applicazioni di mascheratura dove è necessaria una notevole tenuta.

Formato (mm x m)	Cod. Video
18 x 50	65491
24 x 50	65494
36 x 50	65565
48 x 50	65585
72 x 50	65590



Scotch® 401E Ex 2836

Nastro per mascherature con temperature fino a 140°C per un'ora.

Adesivo	Supporto	Spessore	Adesione	Carico di rottura	Resistenza a temperatura	Ideale per
Gomma resina reticolata	Carta crespata	0,160 mm	4,00 N/cm	40,00 N/cm	140 °C / 1 h	Mascheratura nel settore automobilistico e industriale dove è richiesta la resistenza a più cicli di forno a temperature elevate.

Formato (mm x m)	Cod. Video
18 x 50	65609
24 x 50	65628
36 x 50	65635
48 x 50	65651
72 x 50	65658



Scotch® 501E Ex 2610

Nastro per mascherature con temperature fino a 160°C per un'ora.

Adesivo	Supporto	Spessore	Adesione	Carico di rottura	Resistenza a temperatura	Ideale per
Gomma resina reticolata	Carta crespata	0,150 mm	4,40 N/cm	42,40 N/cm	160 °C / 1 h	Mascherature per processi di sabbatura a umido e di verniciatura con più passaggi in forno ad alte temperature.